




Rynek CE produktu
1/2

Cerámica Acústica S.L.
TABQUES CERÁMICOS



Opis Produktu



HISPAPLANO 6 Podwójna

UNE-EN 771-1

- Pustak dużego formatu gliny gotowanej. Kategoria I Pustak LD (do użycia z tynkiem) dwa otwory
- Rodzaj : z piórem i wypustem
- Posiada specjalne kanały do prac instalacji hydraulicznych i elektrycznych
- Wysoka jakość równości i precyzji krojenia

Przeznaczenie

- W pomieszczeniach zamkniętych zawsze z odpowiednim tynkiem
- Ściany działowe
- Ściany wewnętrzne nośne (i akustyczne) pomiędzy Mieszkaniem
- Przepierzenia pomieszczeń i magazynów

Korzyści

- Dla bezpieczeństwa technicznego posiadają :
 - Ważne certyfikaty jakości.
 - Wysokie notowania laboratoryjne przeprowadzone , potwierdzone przez NEAC, zatwierdzone w rejestrze CTE
- W przeciwieństwie do innych systemów ścian :
 - Kanały do instalacji
 - Ściany bardzo wytrzymałe
 - Perfekcyjnie wykończenie
 - Oszczędność materiału (0% odpadów)
 - Dzięki wysokiej jakości , równości i nasiąkania , skuteczne tynkowanie

Przygotowanie produktu

- Palety zabezpieczone folią na ściankach bocznych i górnych
- Opis Palety :

Waga/szt (kg)	Szt/Paleta	Kg/m ²	Kg/paleta	m ² /paleta
17	36	46,5	612	13,14



Rynek CE produktu
2/2

Cerámica Acústica S.L.
TABQUES CERÁMICOS



Charakterystyka techniczna		HISPAPLANO 6 Podwójna	
		Stosownie do Normy UNE-EN 771-1, anex ZA	
Wymiary (mm)	Długość	705 (T1,R1)	
	Wysokość	517 (T1,R1)	
	Szerokość	60 (T1,R1)	
Równość stron	≤ 4 mm		
Porównanie stron	NPD		
Wytrzymałość na ściskanie :	Wartość średnia: 2 (N/mm ²)	(⊥ pomoc od strony nałożnika	
Odchyłki wymiarów Stosownie z proba (UNE EN 772-19)	Rozszerzenie przez wilgotność	NPD	
Wytrzymałość na spoinach Stosownie z tabela EN998-2	0,15 (N/mm ²)		
Zawartość soli rozpuszczalnej: Stosownie z proba (EN 772-5)	NPD (S0)		
Reakcja na ogień: ≤1%	Euroclase A1		
Absorpcja wody (Stosownie do anexu C EN 771-1)	≤ 10 %		
Coefikat parowania wody: Wartości według tabeli EN 1745	5/10		
Izolacja akustyczna	Gestość stosowana	735 (kg/m ³) (D1)	
	Gestość bezwzględna	2020 (kg/m ³) (D1)	
	% otwory	≤ 70%	
	Geometria y forma (EN 772-16 y EN772-3)	Stosownie jak wyżej	
Przenikliwość ciepła równoznaczne: a) wyliczenie według grubości	0,310 (W/m °K)		
Wytrzymałość przeciwko mrozom/odmrażaniu	NPD		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Certyfikaty / Normy	- Rok wejścia na rynek CE: 2008 - Przyznana Norma: UNE-EN-771-1 (ANEX ZA)		
Data ukazania danych:	12/12/08		
Anulowanie daty:	-----		

CERÁMICA ACÚSTICA SL Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del
Vino Zamora), oświadcza że bloczki ceramiczne dużego formatu HISPAPLANO 6
Podwójna produkowane w fabryce usytuowanej j/w, jest zgodne z anexem ZA normy UNE
EN 771-1

Ten system oceniony i potwierdzony optuje ,4

Data i podpis: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (Zazadzajacy)