



Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD



* Ensayos fuera del alcance de la acreditación

INFORME N°:

06105-AC/185

Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CERÁMICA ACUSTICA S.L.
DIRECCIÓN: Ctra. Corrales del Vino - Paleas de Abajo; 49700 Corrales del Vino (ZAMORA)
FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L. LOCALIDAD: ZAMORA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

TIPO: HISPAPLANO 5
FICHA TÉCNICA: --- CATEGORIA: ---
CÓDIGO LOEMCO: 185 OTRAS REF:
MUESTREADO POR: --- TAMAÑO DE MUESTRA: ---
MARCADO: ---
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: --- FECHA INICIO ENSAYOS: 29-05-06
FECHA DE RECEPCIÓN: 28-03-06 FECHA FINAL ENSAYOS: 31-05-06

ENSAYOS SOLICITADOS

- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.3). Aspecto y estructura.
UNE 67039:1993 EX Desconchados e inclusiones calcáreas.
UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.2). Masa.
* UNE EN 771-1:2002 y UNE EN 772-16:2001. Dimensiones.
* UNE EN 772-20:2001. Planeidad.
* UNE EN 772-16:2001. Espesor de pared.
* UNE EN 772-11:2001. Determinación de la succión.
* UNE EN 771-1:2003 (Anexo C). Determinación de la absorción de agua.
* UNE EN 772-7:1999. Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo.
* UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Absoluta.
* UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Aparente
UNE EN 772-3:1999. Porcentaje de huecos.
* UNE EN 772-1:2002. Determinación de la resistencia a compresión.
UNE 67036:1999. Expansión por humedad.
UNE EN 772-19:2001. Determinación de la dilatación a la humedad
UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.12). Coloración.
* UNE EN 772-5:2002. Contenido en sales solubles activas.





Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD



FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

INFORME: 06105-AC/185

TIPO: HISPAPLANO 5

Página 2 de 2

ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)

RESULTADO:

Realizado: 1-6-06

PROBETA N°	185-1	185-2	185-3	185-4	185-5	185-6	185-7	185-8	185-9	185-10
ABSORCIÓN (%)	10,47	10,42	10,42	9,56	10,29	10,16	10,21	10,48	10,26	10,12


ABSORCIÓN MEDIA (%)	10,24
---------------------	-------

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%)	≤
---	---

OBSERVACIONES:

Madrid, a 6 de Junio de 2006

Vº Bº


El Director
José Manuel Ruiz Prieto

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.




El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.