LOEMCO
Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción
C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD

ENAC ENSAYOS Nº 10/LE061

* Ensayos fuera del alcance de la acreditación

INFORME Nº: 06105-AC/190

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

DIRECCIÓN: Ctra. Corrales del Vino - Paleas de Abajo; 49700 Corrales del Vino (ZAMORA)

FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L. **LOCALIDAD:** ZAMORA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

TIPO: HISPAPLANO 8

FICHA TÉCNICA: --- **CATEGORIA:** ---

CÓDIGO LOEMCO: 190 **OTRAS REF:**

MUESTREADO POR: --- **TAMAÑO DE MUESTRA:** ---

MARCADO: ---

FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: --- **FECHA INICIO ENSAYOS:** 17-04-06

FECHA DE RECEPCIÓN: 28-03-06 **FECHA FINAL ENSAYOS:** 19-04-06

ENSAYOS SOLICITADOS

	UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.3). Aspecto y estructura.	☐
	UNE 67039:1993 EX Desconchados e inclusiones calcáreas.	☐
	UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.2). Masa.	☐
*	UNE EN 771-1:2002 y UNE EN 772-16:2001. Dimensiones.	☐
*	UNE EN 772-20:2001. Planeidad.	☐
*	UNE EN 772-16:2001. Espesor de pared.	☐
*	UNE EN 772-11:2001. Determinación de la succión.	☐
*	UNE EN 771-1:2003 (Anexo C). Determinación de la absorción de agua.	X
*	UNE EN 772-7:1999. Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo.	☐
*	UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Absoluta.	☐
*	UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Aparente	☐
	UNE EN 772-3:1999. Porcentaje de huecos.	☐
*	UNE EN 772-1:2002. Determinación de la resistencia a compresión.	☐
	UNE 67036:1999. Expansión por humedad.	☐
	UNE EN 772-19:2001. Determinación de la dilatación a la humedad	☐
	UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.12). Coloración.	☐
*	UNE EN 772-5:2002. Contenido en sales solubles activas.	☐

Para el control de la documentación en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de CERÁMICA ACÚSTICA SL.

LOEMCO Laboratorio Oficial de Construcción

LOEMCO
Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción
C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD

ENAC ENSAYOS Nº 10/LE061

FÁBRICA:	CERÁMICA ACUSTICA S.L.	**INFORME:**	06105-AC/190
TIPO:	HISPAPLANO 8	**Página**	**2 de 2**

ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)

RESULTADO: Realizado: 20-4-06

PROBETA Nº	190-1	190-2	190-3	190-4	190-5	190-6	190-7	190-8	190-9	190-10
ABSORCIÓN (%)	18,97	9,83	9,65	9,72	9,74	9,90	9,82	9,88	9,77	9,73

ABSORCIÓN MEDIA (%)	10,70

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%)	≤

OBSERVACIONES:

Madrid. a 6 de Junio de 2006

Para el control de la documentación en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de CERÁMICA ACÚSTICA SL.

Vº Bº

El Director
José Manuel Ruiz Prieto

El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.
No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.