



Laboratorio Oficial para Ensayos de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA**

LD



* Ensayos fuera del alcance de la acreditación

INFORME N°:

06105-AC/191

Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CERÁMICA ACUSTICA S.L.
DIRECCIÓN: Ctra. Corrales del Vino - Paleas de Abajo; 49700 Corrales del Vino (ZAMORA)
FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L. **LOCALIDAD:** ZAMORA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

TIPO: HISPAPLANO 10
FICHA TÉCNICA: --- **CATEGORIA:** ---
CÓDIGO LOEMCO: 191 **OTRAS REF:**
MUESTREADO POR: --- **TAMAÑO DE MUESTRA:** ---
MARCADO: ---
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: --- **FECHA INICIO ENSAYOS:** 24-04-06
FECHA DE RECEPCIÓN: 28-03-06 **FECHA FINAL ENSAYOS:** 26-04-06

ENSAYOS SOLICITADOS

- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.3). Aspecto y estructura.
- UNE 67039:1993 EX Desconchados e inclusiones calcáreas.
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.2). Masa.
- * UNE EN 771-1:2002 y UNE EN 772-16:2001. Dimensiones.
- * UNE EN 772-20:2001. Planeidad.
- * UNE EN 772-16:2001. Espesor de pared.
- * UNE EN 772-11:2001. Determinación de la succión.
- * UNE EN 771-1:2003 (Anexo C). Determinación de la absorción de agua.
- * UNE EN 772-7:1999. Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo.
- * UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Absoluta.
- * UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Aparente
- UNE EN 772-3:1999. Porcentaje de huecos.
- * UNE EN 772-1:2002. Determinación de la resistencia a compresión.
- UNE 67036:1999. Expansión por humedad.
- UNE EN 772-19:2001. Determinación de la dilatación a la humedad
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.12). Coloración.
- * UNE EN 772-5:2002. Contenido en sales solubles activas.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>





**Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción**

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tifs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA**

LD



FABRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

INFORME: 06105-AC/191

TIPO: HISPAPLANO 10

Página 2 de 2

ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)

RESULTADO:

Realizado: 27-4-06

PROBETA Nº	191-1	191-2	191-3	191-4	191-5	191-6	191-7	191-8	191-9	191-10
ABSORCIÓN (%)	9,66	9,42	9,57	9,46	9,32	9,31	9,38	9,65	9,29	9,11

ABSORCIÓN MEDIA (%)	9,42
---------------------	------

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%)	≤
---	---

OBSERVACIONES:

Madrid, a 6 de Junio de 2006

Vº Bº

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.

El Director
José Manuel Ruiz Prieto

El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.