



LOEMCO

Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD



* Ensayos fuera del alcance de la acreditación

INFORME N°:

06105-AC/188

Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CERÁMICA ACUSTICA S.L.
DIRECCIÓN: Ctra. Corrales del Vino - Paleas de Abajo; 49700 Corrales del Vino (ZAMORA)
FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L. **LOCALIDAD:** ZAMORA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

TIPO: HISPAPLANO MINI
FICHA TÉCNICA: --- **CATEGORIA:** ---
CÓDIGO LOEMCO: 188 **OTRAS REF:**
MUESTREADO POR: --- **TAMAÑO DE MUESTRA:** ---
MARCADO: ---
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: --- **FECHA INICIO ENSAYOS:** 03-05-06
FECHA DE RECEPCIÓN: 28-03-06 **FECHA FINAL ENSAYOS:** 05-05-06

ENSAYOS SOLICITADOS

- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.3). Aspecto y estructura.
- UNE 67039:1993 EX Desconchados e inclusiones calcáreas.
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.2). Masa.
- * UNE EN 771-1:2002 y UNE EN 772-16:2001. Dimensiones.
- * UNE EN 772-20:2001. Planeidad.
- * UNE EN 772-16:2001. Espesor de pared.
- * UNE EN 772-11:2001. Determinación de la succión.
- * UNE EN 771-1:2003 (Anexo C). Determinación de la absorción de agua.
- * UNE EN 772-7:1999. Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo.
- * UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Absoluta.
- * UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Aparente
- UNE EN 772-3:1999. Porcentaje de huecos.
- * UNE EN 772-1:2002. Determinación de la resistencia a compresión.
- UNE 67036:1999. Expansión por humedad.
- UNE EN 772-19:2001. Determinación de la dilatación a la humedad
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.12). Coloración.
- * UNE EN 772-5:2002. Contenido en sales solubles activas.



**LOEMCO****Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción**C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA****LD****FÁBRICA:** CERÁMICA ACUSTICA S.L.**INFORME:** 06105-AC/188**TIPO:** HISPAPLANO MINI**Página** 2 **de** 2**ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)****RESULTADO:****Realizado:** 9-5-06

PROBETA N°	188-1	188-2	188-3	188-4	188-5	188-6	188-7	188-8	188-9	188-10
ABSORCION (%)	10,48	10,50	10,52	10,62	10,60	10,62	10,43	10,66	10,56	10,36

ABSORCIÓN MEDIA (%)	10,53
---------------------	-------

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%)	≤
---	---

OBSERVACIONES:

Madrid, a 6 de Junio de 2006

Vº Bº

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.


El Director
José Manuel Ruiz Prieto


El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.