



LOEMCO

Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tífs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD



FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

INFORME: 06105-AC/186

TIPO: HISPAPLANO 7

Página 2 de 2

ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)

RESULTADO:

Realizado: 6-6-06

PROBETA Nº	186-1	186-2	186-3	186-4	186-5	186-6	186-7	186-8	186-9	186-10
ABSORCIÓN (%)	10,34	10,27	10,32	10,27	10,20	9,88	10,18	10,37	10,50	10,19

ABSORCIÓN MEDIA (%) 10,25

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%) ≤

OBSERVACIONES:

Madrid, a 6 de Junio de 2006

Vº Bº

El Director
José Manuel Ruiz Prieto

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.



El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.