



**LOEMCO**

Laboratorio Oficial para Ensayos  
de Materiales de Construcción

C/ Alenza, 1 28003-MADRID  
Tífs: 914413431-914426843/33  
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA  
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

**LD**



\* Ensayos fuera del alcance de la acreditación

INFORME N°:

06105-AC/189

Página 1 de 2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CERÁMICA ACUSTICA S.L.  
DIRECCIÓN: Ctra. Corrales del Vino - Paleas de Abajo; 49700 Corrales del Vino (ZAMORA)  
FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L. LOCALIDAD: ZAMORA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

TIPO: HISPAPLANO 6  
FICHA TÉCNICA: --- CATEGORIA: ---  
CÓDIGO LOEMCO: 189 OTRAS REF:  
MUESTREADO POR: --- TAMAÑO DE MUESTRA: ---  
MARCADO: ---  
FECHA DE TOMA DE MUESTRAS: --- FECHA INICIO ENSAYOS: 17-04-06  
FECHA DE RECEPCIÓN: 28-03-06 FECHA FINAL ENSAYOS: 19-04-06

ENSAYOS SOLICITADOS

- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.3). Aspecto y estructura.
- UNE 67039:1993 EX Desconchados e inclusiones calcáreas.
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.2). Masa.
- \* UNE EN 771-1:2002 y UNE EN 772-16:2001. Dimensiones.
- \* UNE EN 772-20:2001. Planeidad.
- \* UNE EN 772-16:2001. Espesor de pared.
- \* UNE EN 772-11:2001. Determinación de la succión.
- \* UNE EN 771-1:2003 (Anexo C). Determinación de la absorción de agua.
- \* UNE EN 772-7:1999. Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo.
- \* UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Absoluta.
- \* UNE EN 772-13:2001 y UNE EN 772-3:1999. Densidad Aparente
- UNE EN 772-3:1999. Porcentaje de huecos.
- \* UNE EN 772-1:2002. Determinación de la resistencia a compresión.
- UNE 67036:1999. Expansión por humedad.
- UNE EN 772-19:2001. Determinación de la dilatación a la humedad
- UNE 67019:1996 EX (Aptdo. 5.12). Coloración.
- \* UNE EN 772-5:2002. Contenido en sales solubles activas.



Para el control de la documentación  
en obra del CTE:  
**el presente documento NO ES SUFICIENTE**  
si no se acompaña del  
**CERTIFICADO de SUMINISTRO de**  
**CERÁMICA ACÚSTICA S.L.**



**LOEMCO**

**Laboratorio Oficial para Ensayos  
de Materiales de Construcción**

C/ Alenza, 1 28003-MADRID  
Tifs: 914413431-914426843/33  
FAX: 914429512

**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA  
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA**

**LD**



FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

INFORME: 06105-AC/189

TIPO: HISPAPLANO 6

Página 2 de 2

ABSORCION DE AGUA (UNE EN 771-1:2003. Anexo C)

RESULTADO:

Realizado: 20-4-06

PROBETA N°	189-1	189-2	189-3	189-4	189-5	189-6	189-7	189-8	189-9	189-10
ABSORCIÓN (%)	9,44	9,52	9,56	9,46	9,58	9,39	9,34	9,33	9,37	9,39

ABSORCIÓN MEDIA (%) 9,44

VALOR GARANTIZADO POR EL FABRICANTE (%) ≤

OBSERVACIONES:

Madrid, a 6 de Junio de 2006

Vº Bº

Para el control de la documentación  
en obra del CTE:  
**el presente documento NO ES SUFICIENTE**  
si no se acompaña del  
**CERTIFICADO de SUMINISTRO de  
CERÁMICA ACÚSTICA SL.**

  
El Director  
José Manuel Ruiz Prieto

  
El Jefe del Área/El Jefe del Departamento  
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.