



**Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción**

C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512

PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

LD



FÁBRICA: CERÁMICA ACUSTICA S.L.

INFORME N°: 06043-AC/076

TIPO: LD HISPAPLANO 8

Página 4 **de** 9

PLANEIDAD DE LAS CARAS (UNE EN 772-20:2001)

RESULTADO:

Realizado: 14-2-06

		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)										DIAGONAL TABLA
		076-1	076-2	076-3	076-4	076-5	076-6	076-7	076-8	076-9	076-10	
TABLA-A	Diagonal 1	876,5	877,0	877,3	877,0	876,0	880,0	877,5	880,1	880,2	876,5	
	Flecha 1	0,5	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	
	Diagonal 2	876,1	878,4	880,1	878,1	880,1	879,3	878,4	877,9	876,1	879,9	
	Flecha 2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,4	0,7	0,7	
TABLA-B	Diagonal 1	877,2	878,4	876,2	876,4	876,0	879,8	878,2	877,1	880,0	878,7	
	Flecha 1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	
	Diagonal 2	877,3	879,4	878,5	880,3	879,6	880,1	879,0	876,9	877,0	880,2	
	Flecha 2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,3	0,5	0,5	
FLECHA MEDIA		0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6	DIAGONAL TABLA
DIAGONAL MEDIA		876,8	878,3	878,0	877,9	877,9	879,8	878,3	878,0	878,3	878,8	
		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)										DIAGONAL CANTO
		076-1	076-2	076-3	076-4	08/03/06	076-6	076-7	076-8	076-9	076-10	
CANTO-A	Diagonal 1											
	Flecha 1											
	Diagonal 2											
	Flecha 2											
CANTO-B	Diagonal 1											
	Flecha 1											
	Diagonal 2											
	Flecha 2											
FLECHA MEDIA												DIAGONAL CANTO
DIAGONAL MEDIA												
		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)										DIAGONAL TESTA
		076-1	076-2	076-3	076-4	076-5	076-6	076-7	076-8	076-9	076-10	
TESTA-A	Diagonal 1	524,0	523,1	523,8	522,6	522,7	522,8	523,8	522,2	524,6	524,8	
	Flecha 1	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,9	0,7	0,6	0,7	0,8	
	Diagonal 2	522,2	524,4	522,5	522,3	522,4	523,0	524,4	522,2	523,7	522,8	
	Flecha 2	0,5	0,5	0,8	0,7	0,9	1,1	1,0	0,6	0,8	0,9	
TESTA-B	Diagonal 1	524,7	523,6	524,9	524,9	523,0	524,7	523,7	524,7	522,0	523,0	
	Flecha 1	0,4	0,5	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,8	1,0	0,9	
	Diagonal 2	522,3	524,9	523,6	523,5	525,0	522,2	522,1	522,2	523,0	523,8	
	Flecha 2	0,7	0,3	0,5	0,7	0,7	0,5	0,8	1,0	0,9	1,0	
FLECHA MEDIA		0,6	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	DIAGONAL TESTA
DIAGONAL MEDIA		523,3	524,0	523,7	523,4	523,3	523,2	523,5	522,8	523,3	523,6	
LONGITUD DIAGONAL		L > 300 mm				300 mm ≥ L >250 mm				L ≤ 250 mm		
FLECHAS GARANTIZADAS(mm)		4,0										
FLECHAS MAX. MEDIDAS(mm)		0,9										

Existe defecto si las flechas máximas superan las tolerancias garantizadas por el fabricante.

OBSERVACIONES:

Madrid, a 14 de marzo de 2006

VºBº

El Director
José Manuel Ruiz Prieto

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA S.L.



El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.