

**LOEMCO****Laboratorio Oficial para Ensayos
de Materiales de Construcción**C/ Alenza, 1 28003-MADRID
Tlfs: 914413431-914426843/33
FAX: 914429512**PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA****LD****FÁBRICA: CERÁMICA ACÚSTICA S.L.****INFORME N°: 06096-AC/171****TIPO: R-2,5 de 716x259x70 mm (HISPAPLANO MINI)****Página 4 de 9****PLANEIDAD DE LAS CARAS (UNE EN 772-20:2001)**

RESULTADO:		Realizado: 27-4-06									
		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)									
		171-1	171-2	171-3	171-4	171-5	171-6	171-7	171-8	171-9	171-10
TABLA-A	Diagonal 1	761,6	761,2	760,8	762,9	762,6	761,2	761,2	760,7	761,1	761,1
	Flecha 1	1,2	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	0,8	1,1	0,8
	Diagonal 2	764,9	764,7	764,9	764,7	764,3	764,2	764,2	764,0	764,1	764,2
	Flecha 2	1,0	0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	0,6	0,8	0,7	0,9
TABLA-B	Diagonal 1	761,7	764,5	765,1	765,1	764,2	762,5	765,2	764,6	763,3	761,6
	Flecha 1	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,2	0,5	0,6	0,5	0,4
	Diagonal 2	764,3	762,1	762,0	763,0	761,7	762,6	763,9	764,8	764,4	764,4
	Flecha 2	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6
FLECHA MEDIA		0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
DIAGONAL MEDIA		763,1	763,1	763,2	763,9	763,2	762,6	763,6	763,5	763,2	762,8
		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)									
		171-1	171-2	171-3	171-4	171-5	171-6	171-7	171-8	171-9	171-10
CANTO-A	Diagonal 1										
	Flecha 1										
	Diagonal 2										
	Flecha 2										
CANTO-B	Diagonal 1										
	Flecha 1										
	Diagonal 2										
	Flecha 2										
FLECHA MEDIA											
DIAGONAL MEDIA											
		REFERENCIA PROBETA (medidas en mm)									
		171-1	171-2	171-3	171-4	171-5	171-6	171-7	171-8	171-9	171-10
TESTA-A	Diagonal 1	267,7	268,7	268,2	269,1	268,8	267,5	268,1	268,9	268,4	267,9
	Flecha 1	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7
	Diagonal 2	268,9	268,7	268,8	268,6	268,4	268,6	268,7	268,7	268,7	268,6
	Flecha 2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,5
TESTA-B	Diagonal 1	268,0	268,3	268,2	268,4	268,5	268,5	269,0	268,2	268,3	268,2
	Flecha 1	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	1,0	0,8	1,1	1,2	0,9
	Diagonal 2	267,8	268,1	268,4	268,3	268,4	267,9	268,1	268,3	267,7	267,9
	Flecha 2	1,2	1,2	1,1	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0
FLECHA MEDIA		0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
DIAGONAL MEDIA		268,1	268,4	268,4	268,6	268,5	268,1	268,5	268,5	268,3	268,2
LONGITUD DIAGONAL		L > 300 mm				300 mm ≥ L >250 mm			L ≤ 250 mm		
FLECHAS GARANTIZADAS(mm)		4,0									
FLECHAS MAX. MEDIDAS(mm)		0,8				0,9					

**DIAGONAL
TABLA****DIAGONAL
CANTO****DIAGONAL
TESTA****OBSERVACIONES:**

Madrid, a 29 de Mayo de 2006

Vº Bº

 El Director
 José Manuel Ruiz Prieto

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
 si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA S.L.



 El Jefe del Área/El Jefe del Departamento
 C. Mariano Sanabria Zapata/Félix Mayoral González

Estos resultados corresponden a los ensayos realizados sobre muestras recibidas.

No se autoriza la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento por escrito del Laboratorio.