



**Junta de
Castilla y León**
Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
ZAMORA

Sección de Control de Calidad

Ensayo nº.: EN-0774-ZA. Hoja nº. 3/6.

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.



RESULTADOS OBTENIDOS.-

Muestra ensayada: HISPAPLANO TRIPLE.

Lote: Ca03.03.06

Dimensiones nominales: 716 x 259 x 115 mm.



Dimensiones.-

Las 10 probetas son piezas enteras, medidas con calibre de 0,1 mm. de precisión, siguiendo el método operatorio 7.1.a).

Fecha de ensayo: 17-04-2006

PROBETA Nº	LONGITUD mm.	ANCHURA mm.	ALTURA mm.
1	716,5	259,0	114,0
2	716,0	259,0	115,5
3	716,0	259,0	115,0
4	715,5	259,0	116,0
5	716,5	259,0	115,0
6	715,5	259,0	115,0
7	715,0	259,0	115,5
8	716,0	259,0	115,0
9	716,5	259,0	115,5
10	717,0	259,0	115,5
MEDIA DE LA MUESTRA	716,0	259,0	115,0
TOLERANCIA	0,0	0,0	0,0
RECORRIDO	2,0	0,0	2,0



**Junta de
Castilla y León**

Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
ZAMORA

Sección de Control de Calidad

Ensayo nº.: EN-0774-ZA. Hoja nº. 4/6.



Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.

Planeidad.-

PIEZA Nº	FLECHA EN LONGITUD mm.	FLECHA EN ANCHURA mm.	FLECHA EN CANTO mm.
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	2
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	2
MÁXIMA	0	0	2

Densidad absoluta seca y densidad aparente seca.-

Las 10 probetas son piezas enteras.

Fecha de ensayo: 18 y 19-04-2006

PROBETA Nº	DENSIDAD ABSOLUTA SECA kg/m ³	DENSIDAD APARENTE SECA kg/m ³
1	1960	670
2	1970	665
3	1970	670
4	1970	665
5	1970	670
6	1960	670
7	1960	670
8	1960	670
9	1970	665
10	1970	665
MEDIA DE LA MUESTRA	1970	670