

Resultados de ensayo

		<u>Muestra nº</u> <u>7524A</u>
Integridad (E)	65 minutos^(S)
Tampón de algodón	65 minutos ^(S)
Galgas Ø 6 mm	65 minutos ^(S)
Galgas Ø 25 mm	65 minutos ^(S)
Llamas sostenidas > 10 s	65 minutos ^(S)
Aislamiento Térmico (I)	63 minutos
Temperatura media	63 minutos
Temperatura máxima	65 minutos ^(S)

(S) : Ensayo detenido por mutuo acuerdo con el solicitante.

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con el apartado 7.5.2 de la norma UNE-EN 13501-2:2004 .

4.2.- CLASIFICACIÓN

El elemento “Tabique Cerámico HispaPlano 4”, se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.
No se admiten otras clasificaciones.

Clasificación de la Resistencia al Fuego

EI 60

4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

Según lo establecido en el capítulo 13 de la norma UNE-EN 1364-1:2000, el elemento “Tabique Cerámico HispaPlano 4” tiene el siguiente campo de aplicación directa.
La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Para el control de la documentación
 en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
 si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.