

**Resultados de ensayo**

		Muestra nº 7466A
Integridad (E)		121 minutos^(S)
Tampón de algodón		121 minutos ^(S)
Galgas Ø 6 mm		121 minutos ^(S)
Galgas Ø 25 mm		121 minutos ^(S)
Llamas sostenidas > 10 s		121 minutos ^(S)
Aislamiento Térmico (I)		86 minutos
Temperatura media		91 minutos
Temperatura máxima		86 minutos

(S) : Ensayo detenido por mutuo acuerdo con el solicitante.

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA**4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN**

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con el apartado 7.5.2 de la norma UNE-EN 13501-2:2004 .

4.2.- CLASIFICACIÓN

El elemento "Tabique Cerámico HispaPlano 6", se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.
No se admiten otras clasificaciones.

Clasificación de la Resistencia al Fuego**E 120****EI 60****4.3.- CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA**

Según lo establecido en el capítulo 13 de la norma UNE-EN 1364-1:2000, el elemento "Tabique Cerámico HispaPlano 6" tiene el siguiente campo de aplicación directa.
La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Para el control de la documentación
en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de
CERÁMICA ACÚSTICA SL.

El presente Informe de Clasificación no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio

AFITI
LICOF
Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego

Hoja 4 de 5