

Resultados de ensayo

	Muestra nº 7467A
Integridad (E)	121 minutos^(S)
Tampón de algodón	121 minutos ^(S)
Galgas Ø 6 mm	121 minutos ^(S)
Galgas Ø 25 mm	121 minutos ^(S)
Llamas sostenidas > 10 s	121 minutos ^(S)
Aislamiento Térmico (I)	120 minutos
Temperatura media	121 minutos ^(S)
Temperatura máxima	120 minutos

(S) : Ensayo detenido por mutuo acuerdo con el solicitante.

4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN DIRECTA

4.1.- NORMA DE CLASIFICACIÓN

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con el apartado 7.5.2 de la norma UNE-EN 13501-2:2004 .

4.2.- CLASIFICACIÓN

El elemento “Tabique Cerámico HispaPlano 7”, se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.
No se admiten otras clasificaciones.

Clasificación de la Resistencia al Fuego

EI 120

Para el control de la documentación en obra del CTE:
el presente documento NO ES SUFICIENTE
 si no se acompaña del
CERTIFICADO de SUMINISTRO de CERÁMICA ACÚSTICA SL.

